



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Поз.	Слой	Материал	Средний расход, кг/м <sup>2</sup>	Толщина, мм
1	Лак	Ризопур-1520W, Ризопур-5710	0,1	15-20
2	Лицевой слой	Ризопокс-4101	2,2	
	Присыпка	Декоративные чипсы	0,02	
3	Грунтование	Ризопокс-1100/Ризопокс-3500	0,3	по расчету
4	Основание	Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола "Ризотоп 2210"	-	

					НП-02-02-10.16		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Наливное эпоксидное декоративное покрытие Ризопокс-4101		
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
И.контр.					Лит.	Масса	Масштаб
Утв.					Лист	Листов	1