



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Возм. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Слой	Материал	Средний расход, кг/м ²	Толщина, мм
1	Лицевой слой	Ризопокс-4610/Ризопокс-4101	0,5	2,0-3,0
2	Базовый слой	Ризопокс-4400	1,2	
	Засыпка	Прокаленный кварцевый песок	5,0	
3	Грунтование	Ризопокс-1100/Ризопокс-3500	0,4	
	Присыпка	Прокаленный кварц.песок, фр. 0,4-0,8 мм или фр. 0,8-1,4 мм	0,4	
4	Основание	Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола "Ризотоп 2210"	-	по расчету

					ВНП-03-02-10.16			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Высоконаполненное эпоксидное шероховатое покрытие Ризопокс-4101	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						CMT		
И.контр.								
Утв.								