



Перв. примен.
Справка №

Изм. № подл.
Изм. № д.изм.
Изм. № д.изм.
Изм. № д.изм.
Изм. № д.изм.

Поз.	Слой	Материал	Средний расход, кг/м ²	Толщина, мм
1	Лицевой слой	Ризопур-5710*/Ризопокс-4610	0,5	4,0-5,0
2	Силовой слой	Ризопур-4120	1,8	
	Засыпка	Прокаленный кварцевый песок	6,0	
3	Эластичная мембрана	Ризопур-5324/Ризопур-4120	2,0	
4	Грунтование	Ризопокс-1100/Ризопокс-3500	0,3	
5	Основание	Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола "Ризотоп 2210"	-	по расчету

*-светостойкое покрытие

					ВНП-14-02-10.16			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Высоконаполненное полиуретановое покрытие "Жестко-эластичная система"	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
И.контр.								
Утв.								